




قیر ۶۰/۷۰

شکل ظاهری



کاربرد و خصوصیات



شکل ظاهری قیر ۶۰/۷۰



کاربرد قیر ۶۰/۷۰: قیر ۶۰/۷۰ تولید شده توسط این شرکت در راهسازی، جاده سازی، تولید ایزوگام و عایق کاری رطوبتی مورد استفاده قرار می گیرد.

Analysis	Test method	Unit	Range
Penetration as 25 °C	ASTM D5	mm/10	60-70
Softening Point	ASTM D36	°C	49-56
Ductility	ASTM D113	cm	Min. 100
Ductility at 25 °C cm. 5cm/min after thin layer test	ASTM D1754 ASTM D113	cm	Min. 50
Density	ASTM D70	kg / m ³	1010 - 1060
Loss on Heating	ASTM D6	Wt%	Max. 0.2
Flash Point	ASTM D92	°C	Min. 250
Drop in Pen After Heating	ASTM D5 & ASTM D6	%	Max. 20
Solubility in TCE	ASTM D2042	Wt%	Min. 99.5
Spot Test	A A.S.H.O.T 102	-	Negative