



قیر ۱۰۰/۸۵

شکل ظاهری



کاربرد و خصوصیات



شکل ظاهری قیر ۸۵/۱۰۰



کاربرد قیر ۸۵/۱۰۰: این فرآورده، ته مانده ی برج تقطیر در خلا است که در یک شرایط عملیاتی خاص تولید می شود و به عنوان آسفالت نرم در راه و جاده سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

Analysis	Test method	Unit	Limit
DENSITY @ 25 °C	ASTM D70	Kg/m ³	1010-1050
PENETRATION @ 25 °C	ASTM D5	mm/10	85-100
SOFTENING POINT	ASTM D36	°C	45-52
DUCTILITY @ 25 °C	ASTM D113	Cms	Min. 100
LOSS ON HEATING	ASTM D6	Wt%	Max. 0.5
DROP IN PENETRATION AFTER HEATING	ASTM D5 & ASTM D6	%	Max. 20
FLASH POINT	ASTM D92	°C	Min. 225
SOLUBILITY IN TCE	ASTM D2042	Wt%	Min. 99.5
ORG MATTER INSOLUBLE IIN CS ₂	ASTM D4	Wt%	Max. 0.2
SPOT TEST	A A.S.H.O.T 102		Negative